



Hersteller	Liqui Moly	Dr.Wack	Würth	Weicon	Mannol	Sonax	WD-40	Ballistol	Nigrin	Petec	Caramba	Bauhaus
Produkt	LM 40 Multi-funktionsspray	S 100 Das Multiöl	Multi	W 44 T Multi-Spray	9899 M-40 Lubricant	SX 90 plus Multifunktionsöl	Multifunktionsprodukt	Universaltöl	Performance Multi-Öl	Multifunktions-Spray MF 500	Super Plus Premium Multiöl	Multi-Öl BH-40
Preis amazon.de am 24.8.23	5,88 Euro	11,99 Euro	14,94 Euro	10,93 Euro	7,99 Euro	9,79 Euro	6,99 Euro	6,55 Euro	7,99 Euro	7,29 Euro	9,49 Euro	5,95 Euro
Gebindeinhalt	200 ml	300 ml	400 ml	400 ml	450ml	400ml	200 ml	200 ml	250 ml	500 ml	300 ml	300 ml
Preis pro Liter	29,40 Euro	39,97 Euro	37,35 Euro	27,33 Euro	17,76 Euro	24,48 Euro	34,95 Euro	32,75 Euro	31,96 Euro	14,85 Euro	31,63 Euro	19,83 Euro
Gebindeart	Sprühkopf 360 Grad	zwei Sprühköpfe: ein einfacher zzgl. Sprühkopf mit Halm	Sprüh 360 Grad	Sprühkopf einfach mit Röhrchen	Sprühkopf einfach mit aufsteckbarem Halm	Sprühkopf 360 Grad	Sprühkopf 360 Grad	Sprühkopf einfach mit aufsteckbarem Halm	Sprühkopf 360 Grad	Sprühkopf 360 Grad	Sprühkopf einfach mit Röhrchen	Aerosol Sprühkopf einfach
<b>Anleitung/Verständlichkeit/Sicherheit</b>												
Lesbarkeit/Schriftgrößen (max.Punkt: 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verständlichkeit (max. Punkt: 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bilder/Piktogramme für Anwendung (max. Punkt: 1)	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
Sicherheitshinweise (max. Punkt: 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtpunkte Anleitung/Verständlichkeit/Sicherheit (max. Punkte:5)	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
<b>Anwendung</b>												
Kopfüberspühverhalten (360 Grad) (max.Punkte: 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Einfach-oder-Universalsprühkopf (5 oder 10 Punkte)	10	5	10	5	5	10	10	5	10	10	5	5
Sprührohr elastisch (max. Punkte: 5)	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	0
Gesamtpunkte Anwendung (max Punkte: 20)	20	15	20	10	15	20	20	15	20	20	10	10
<b>Wirkung</b>												
Schmierfähigkeit im geringen und mittleren Lastbereich (SVR-Test) (max. Punkte: 50)	28	29	49	48	44	36	20	40	25	31	15	20
Verschleißschutz im hohen Lastbereich (Brugger-Test) (max. Punkte: 50)	42	50	10	15	10	29	15	20	10	5	15	10
Korrosionsschutz (max. Punkte: 20)	18	20	12	18	15	8	18	15	4	3	18	11
Kriechfähigkeit (DC-Platte) (max. Punkte: 20)	19	16	20	13	14	8	18	11	19	18	16	13
Wasserverdrängung (Demulgierverhalten) (max. Punkte: 20)	20	13	20	16	18	3	13	0	20	20	16	18
Gesamtpunkte Wirkung (max. Punkte: 160)	127	128	111	110	101	84	79	86	78	77	80	72
<b>Materialverträglichkeit</b>												
Kunststoff (Polycarbonat 80 Grad Celsius, 48 Stunden) (max. Punkte: 10)	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	8	10
Lack (80 Grad Celsius, 2 Stunden) (max. Punkte: 10)	8	10	8	10	10	10	10	8	10	10	10	8
Gesamtpunkte Materialverträglichkeit (max. Punkte: 20)	18	20	18	20	19	20	20	18	20	20	18	18
<b>Gesamtpunktzahl (max. Punkte: 205)</b>	<b>170</b>	<b>167</b>	<b>154</b>	<b>145</b>	<b>139</b>	<b>129</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>112</b>	<b>105</b>
Platzierung	1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	7.	9.	10.	11.	12.
Note*	gut (2,0)	gut (2,1)	gut (2,4)	Befriedigend (2,8)	Befriedigend (3,0)	Befriedigend (3,3)	Befriedigend (3,4)	Befriedigend (3,4)	Befriedigend (3,4)	ausreichend (3,5)	ausreichend (4,0)	ausreichend (4,4)